



キメが細かく、素材感のある織物調



ストレッチ

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。



■ストレッチ性能試験

	ストレッチ	一般ビニル壁紙
変位1.5mm	 ○: 変化軽微	 ○: 変化軽微
変位2.0mm	 ○: 変化軽微	 ×: 破断

2mm引っ張っても破断していない

試験方法 基材に壁紙を貼り付けた試験片で引張試験(引張速度3mm/min)を行い、壁紙の状態変化を評価する。

※上記試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。



軽量

軽量配合で天井施工がラクラク。運搬・搬入時の負担も軽減できます。

従来品と比べ
約15%軽量化



運搬や施工がスムーズ



※当社比